



TECHNICKÝ LIST

KEIM MARANO[®]-ROLL

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Marano-Roll je hotová stěrková hmota pro nanášení válečkem, s velmi vysokou plnicí schopností. Nanášení válečkem v kombinaci s velmi dobrou brouditelností umožňuje rychlé, racionální a nenáročné zpracování.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Marano-Roll se ideálně hodí pro celoplošné stěrkování ploch stěn a stropů. KEIM Marano-Roll lze použít na všechny běžné vnitřní podklady. KEIM Marano-Roll je vhodný pro efektivní velkoplošné nanášení válečkem, pro vyhlazení nerovných nebo drsných povrchů stěn a zejména pro celoplošné stěrkování sádrokartonu.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- zpracování šetřící sílu díky lehkému složení
- úspora času díky efektivní aplikaci válečkem
- univerzálně použitelný
- dobrá brouditelnost
- vysoká plnicí síla
- minerální
- plniva: bílý dolomit a mikrokuličky
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Hustota: | ca. 1,0 - 1,2 g/cm ³ |
| - Organický podíl: | < 5 % |
| - Hodnota pH: | cca 9 |
| - Největší zrno: | 0,35 mm |
| - Maximální tloušťka vrstvy: | 5 mm |

BAREVNÝ ODSTÍN:

světle šedý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí být suché, čisté a zbavené olejů, tuků, prachu a jiných povrchových nečistot. Betonové a sádrové podklady musí být zcela suché a vytvrzené. U betonových podkladů nesmí být překročena maximálně 3% zbytková vlhkost.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

SPOTŘEBA:

cca 1 L/m² při tloušťce vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM MARANO®-ROLL

ZPRACOVÁNÍ:

Stěrková hmota je připravená k použití. Materiál nanášíte vhodným válečkem, povrch se hned poté upraví hladítkem, nesmí se překročit maximální tloušťka vrstvy 5 mm. Hlubší místa se musí předem vystěrkovat. Pro nanášení se doporučuje stěrkový váleček Topfill od firmy Friess. Suchý povrch lze brousit jemným brusným papírem (min. zrnitost 120).

NÁSLEDNÉ PŘEPRACOVÁNÍ:

Upozornění:

Po zbroušení a důkladném oprášení stěrkového povrchu se doporučuje penetrace KEIM Soliprim. Zpracování neprovádějte štětkou, ale válečkem.

Následný nátěr:

KEIM Marano-Roll lze přetřít všemi silikátovými interiérovými barvami KEIM.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

| obsah nádoby | měrná jednotka | množství na paletě | druh obalu |
|--------------|----------------|--------------------|------------|
| 15 | L | 30 | kbelík |

6. SKLADOVÁNÍ

| maximální doba skladování | podmínky skladování |
|---------------------------|--|
| 12 měsíců | v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený |

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Potřísnění okolních povrchů musí být okamžitě odstraněno vodou.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.