



TECHNICKÝ LIST

KEIM TURADO

UNIVERZÁLNA MALTA S VLÁKNAMI PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Turado je univerzálne použiteľná opravná adhézna malta vystužená s vláknami, prírodné biela, vnútorná i vonkajšia. KEIM Turado zodpovedá skupine málta GP CS II podľa DIN EN 998-1.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Omietka KEIM Turado je univerzálne použiteľná na nosných minerálnych podkladoch a starých omietkach skupiny CS II, CS III a CS IV, na starých syntetických náteroch a omietkach v interiéri i exteriéri.

KEIM Turado sa výborne hodí k prevrstveniu a vyrovnaní nosných starých omietok alebo náterov až do hrúbky 12 mm; ako malta pro vkladanie armavacej tkaniny (napr. KEIM Glasfaser-Gittermatte) a ako adhézna omietka na hladké betónové plochy.

KEIM Turado sa obzvlášť hodí pre ryhované a zatierané omietky.

Nevhodné sú plastoelastické a zmydelňujúce podklady.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- veľmi vysoká belosť
- optimalizované zatieranie
- veľmi dobrá nestekavosť
- tuhnutí bez vzniku napäcia
- vystužená vláknami

Charakteristika materiálu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| – pevnosť v tlaku: | CS II (cca 4 N/mm ²) |
| – zrnitosť: | cca 1,0 mm |
| – odtieň: | prírodná biela |
| – kapilárna nasiakavosť: | |
| | W1 (podľa EN 998-1) |

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

Priprava podkladu:

Skontrolujte nosnosť podkladu. Uvoľnené časti starých náterov odstráňte mechanicky alebo tlakovou vodou. Odstráňte separačné látky ako napr. zvyšky odformo-

vacieho oleja na betónových plochách. Najprv vyrovajte maltou KEIM Turado silné nerovnosti.

Spracovanie:

Miešanie:

KEIM Turado (25 kg) rozmiešajte pomocou miešadla s 6,1 až 6,6 l čistej vody do husto plastickej konzistencie bez hrudiek a nechajte krátko vyzrieť. Doba spracovateľnosti je podľa počasia cca 90 minút. Tuhnúci materiál nie je možné v žiadnom prípade znova rozemiešať s vodou. Spracovanie je možné ručne, kontinuálou miešackou alebo omietacím strojom.

Hrubka vrstvy:

Spracovanie v jednej alebo viacerých vrstvách, v každom kroku hrubka vrstvy min. 3 mm a max. 12 mm.

Armovanie:

Pri prevrstvení a prepracovaní sa KEIM Turado nanáša na podklad v rovnomernej hrúbke a stiahne sa do roviny. Armovacia tkanina sa pokladá v pásoch. Po uložení sa tkanina celoplošne prepracuje maltou KEIM Turado spôsobom „mokrý do mokrého“.

Vrchná omietka:

Pri použití ako vrchná omietka sa zahladí penový hladidlom.

Spotreba:

cca 1,35 kg/m² na mm hrúbky omietky

Zvláštne upozornenie

Čerstvo nanesená malta KEIM Turado sa musí chrániť pred príliš rýchlym vysychaním a pred silným daždom. Nanášanie nerealizujte na priamom slnku ani pri silnom vetre. Počas spracovania a vysychania nesmie teplota podkladu ani prostredia klesnúť pod +5 °C. Nemiešajte s inými produktami. Pred nanášaním vrchnej omietky dodržujte čakaciu dobu 1 deň na 1 mm hrúbky malty. Pred náterom dodržujte čakaciu dobu 10 dní. Náradie sa čistí vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

25 kg vrece

6. SKLADOVANIE

V originálnych obaloch je doba skladovateľnosti min. 12 mesiacov v nemrznúcom prostredí.

7. NAKLADANIE S ODPADOM

Odpadový kľúč ES č. 17 01 01

K recyklácií odovzdávajte len bez zvyšku vyprázdnené vrečia.

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Produktový kód Gisbau / kód GIS: ZP 1

Vápno a cement sú po zmiešaní s vodou alkalické. Plochy, ktoré sa nemajú spracovať, najmä sklo, keramika, kameň apod., chráňte pomocou vhodných opatrení. Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci nejedzte a nepite.

Chráňte pred deťmi.

Rešpektujte Bezpečnostní list ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše písomne i ústne doporučenia k aplikácii majú pomôcť pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezabavujú kupujúceho ani spracovateľa povinnosti, aby sa sami s obvyklou odbornou starostlivosťou presvedčili o vhodnosti našich produktov pre zamýšľaný účel použitia. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebné technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo zmeny slúžiacej k zlepšeniu produktu alebo jeho aplikácií. Publikáciou tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN s.r.o.

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz