



TECHNICKÝ LIST

KEIM ÄTZFLÜSSIGKEIT

PRO ODSTRANĚNÍ VÁPENNÝCH SINTROVÝCH VRSTEV A ZÁKLADNÍ
OČIŠTĚNÍ STARÝCH OMÍTEK

1. POPIS PRODUKTU

Čistící prostředek pro přípravu povrchu omítky na bázi kyseliny křemičité. Při použití reaguje za vzniku nezávadných sloučenin.

2. OBLAST POUŽITÍ

Odstraňování vrstev vápenného sintru na nové omítce a čištění starých omítek. Nelze použít na omítky obsahující sádku.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

KEIM Ätzflüssigkeit se při řádném používání zcela neutralizuje.

- vodný roztok
- neobsahuje rozpouštědla

Charakteristika materiálu

- hodnota pH: cca 1 (kyselá)
- hustota: 1,1 g/cm³

Odstín

Světle růžový, transparentní.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Ředění:

	KEIM Ätzflüssigkeit	voda
– venkovní omítka:	1 litr	3 litry
– vnitřní omítka:	1 litr	5 litrů

Zpracování:

Aby se urychlilo vysychání a karbonatace, omítka se nejdříve po oschnutí jejího povrchu sytě natře příslušně naředěným přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit zdola nahoru. Reakce probíhá okamžitě a pozná se podle lehké pěny. Ošetřené plochy nakonec omyjte vodou. Na nové omítce vnitřních stěn může omývání odpadnout.

Čistě vápenné omítky, třída malty Pl a Plb, které tvrdnou jen pomalu přijímáním oxidu uhličitého, mohou sintrovat i později a vyžadují opakovanou aplikaci.

KEIM Ätzflüssigkeit lze používat i jako čistící prostředek na zašpiněné staré omítky.

Znečištěná voda z čištění se musí likvidovat po dohodě s příslušnými orgány.

Čekací doba:

Použití KEIM Ätzflüssigkeit je možné po oschnutí povrchu omítky, nejdříve však po jednom dni.

Opakovanou aplikaci, potřebnou u vápenných omítek (Pl a Plb), lze provést nejdříve po 4 týdnech.

Po novém oschnutí lze nanést barevný nátěr.

Spotřeba

Na jednu aplikaci na hladký podklad je zapotřebí v exteriéru asi 0,07 l/m², v interiéru asi 0,05 l/m² KEIM Ätzflüssigkeit.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Okamžitě po použití vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 5 a 20 litrů.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list



8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.