



TECHNICKÝ LIST

KEIM INDULASTIC-P

1. POPIS PRODUKTU

Lepidlo a hydroizolace

2. OBLAST POUŽITÍ

Lepení soklových a perimetrických zateplovacích desek. Minerální, přetíratelná hydroizolace.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Odolný vůči alkáliím, mrazu, vodě.

Charakteristiky materiálu:

- pojivo: disperze syntetické pryskyřice/cement
- spec. hmotnost: cca $1,2\text{g}/\text{cm}^3$
- difuzně ekvivalentní tloušťka vrstvy vzduchu (2mm): s_d : cca 2,7 m podle DIN EN ISO 7783-2
- kapilární nasákavost: W : cca $0,02\text{ kg}/(\text{m}^2\text{ h}^{1/2})$ podle DIN EN 1062-3
- propustnost vody: třída III, nízká, podle DIN EN 1062-3

Odstíny

cementově šedá (po rozmíchání)

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podmínkou je na místě provedená izolace stavby podle DIN 18195.

Bitumenové podklady musí být odvětrané.

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený tuků a prachu. Je nutné odborně posoudit trvalou kompatibilitu případných stávajících nátěrů s lepicí maltou.

Nelze použít na za studena samolepicí plastové pásy (ksk).

Míchací poměry:

1 : 1 hmotnostních dílů Indulastic-P a portlandského cementu CEM I 32,5 rozmíchejte pomocí elektrického

míchadla, až vznikne homogenní konzistence bez hrudek.

Pro zvýšenou pevnost lze zvýšit míchací poměr cementu až na 1 : 1,3.

Při použití jako nátěr přídavek vody max. 5 %.

Nerozmíchejte víc materiálu, než můžete zpracovat během 2–3 hodin.

Způsob nanášení:

Jako lepidlo pod úroveň terénu

Rozmíchaný Indulastic-P nanášíte perimetrické zateplovací desky v 6 „buchtách“.

Jako lepidlo v zóně soklu

Rozmíchaný Indulastic-P nanášíte na soklové zateplovací desky na rámečky a body, minimálně na 40% plochy.

Jako armovací vrstva

Rozmíchaný Indulastic-P rovnoměrně nanášíte na lepené zateplovací desky. Uložte armovací sítku KEIM Glasfaser-Gittermatte, na styku s 10 cm překrytím, a přepracujte stěrkou mokré do mokrého. Armovací síťka má být uložena ve středu, resp. v horní třetině armovací vrstvy. Tloušťka armovací vrstvy 3–4 mm.

Jako hydroizolace

Rozmíchaný Indulastic-P ředěný max. 5% vody nanášíte v jednom nebo dvou nátěrech štětcem nebo štět-kou. Jako hydroizolace se KEIM Indulastic-P nanáší na úseky v kontaktu s terénem se. Pod povrchem terénu se hydroizolace musí napojit na izolaci stavby.

Nad terénem se KEIM Indulastic-P nanáší na vrchní omítku jako pás široký 50 mm. KEIM Indulastic-P lze přetírat barvami KEIM Soldalit, KEIM Granital a KEIM AquaROYALColor. Hydroizolace má zabránit stoupání kapilární vlhkosti do vrstev omítky a armování.

V úseku pod terénem se hydroizolace chrání před poškozením nopkovou fólií.

Jako hydroizolace zajišťující druhou izolační rovinu při dodatečné montáži kovových parapetů je nutné nanést minimálně dvojitý nátěr nebo vrstvu stěrky.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí vyšší než +5 °C.

Nezpracovávejte na přímém slunci ani na podkladech vyhřátých sluncem. Během zpracování a po něm chráňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí

Min. 3 dny v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu

Spotřeba

- Jako lepidlo nebo armování: cca 4 kg/m² rozmíchaného materiálu
- Jako hydroizolace: 1,0 kg/m² rozmíchaného materiálu

Čištění nářadí

Ihned po použití očistěte vodou.

Upozornění:

Zatuhlý KEIM Indulastic-P se nesmí ředit vodou ani míchat s čerstvým materiálem. Pokud se KEIM Indulastic-P nanáší jako přídavná hydroizolace na izolační stěrku KEIM Porosan-Dichtungsschlämme, musí se předtím dodržet minimálně 5denní doba tuhnutí.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 18 kg

6. SKLADOVÁNÍ

V originálních uzavřených obalech min. 12 měsíců. Skladujte v chladu a chráněné před mrazem, chráňte před slunečním zářením.

7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: D1

Plochy, které se nemají omítat, zejména sklo, keramika, kámen apod., chráňte vhodnými opatřeními. Oči a pokožku chráňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost

