



TECHNICKÝ LIST

KEIM SOLIPRIM

VNITŘNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Soliprim je speciální silikátový vnitřní základní nátěr na bázi kombinace pojiv - křemičitého solu a hydrosolu.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Soliprim slouží:

- ke sjednocení různých savostí minerálních a organických podkladů, nosných starých nátěrů nebo smíšených podkladů.
- k fixaci a zpevnování sprašujících podkladů.
- k optimalizaci homogenity povrchu následných nátěrů zejména při problematických světelných podmínkách.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- pojiva: křemičitý sol a hydrosol
- sjednocuje
- silně zpevňuje podklad
- adhezní most
- velká hloubka penetrace
- otevřený pro difuzi, mikropóry
- lehce prokřemeňuje
- bez přidání rozpouštědel
- nepáchne

Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,03 g/cm³
- s_d: < 0,01 m
- pH: cca 9
- organický podíl: < 5 %

Odstíny

slabě mléčný

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, čistý, zbavený mastnoty.

Zpracování

KEIM Soliprim se nanáší neředěný štětkou. Možná je i aplikace válečkem nebo stříkáním. Pozor na lesklá místa.

U silně savých podkladů může být vhodné nanést dvakrát do mokrého.

Upozornění:

KEIM Soliprim nelze používat jako ředidlo.

Podmínky pro zpracování:

Teplota podkladu a vzduchu > +5 °C.

Technologická přestávka:

Mezi aplikací KEIM Soliprim a následným nátěrem je nutné dodržet technologickou přestávku nejméně 6 hodin.

Spotřeba

Podle savosti podkladu 0,1-0,2 l/m² na jeden nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na objektu.

Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 5 l a 20 l

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KEIM Soliprim je mírně alkalický.

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění z okolních ploch ihned spláchněte velkým množstvím



vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.